

## Zeefdruk transfer (papier)

|             |  |
|-------------|--|
| Materiaal   | Katoen / Polyester / Nylon             |
| Druk        | 2-5 bar                                |
| Temperatuur | 140 C                                  |
| Tijd        | 8 - 10 sec                             |
| Afpellen    | cold peel                              |
| Wasechtheid | 40 C                                   |
| Extra       | Leverbaar met blocker (tegen migratie) |

## Transfers 60 graden

|             |  |
|-------------|--|
| Materiaal   | Katoen / Polyester / Nylon             |
| Druk        | 5-6 bar                                |
| Temperatuur | 140 C - 160 C                          |
| Tijd        | 10 sec - 6 sec                         |
| Afpellen    | hot peel                               |
| Wasechtheid | 60 C                                   |
| Extra       | Leverbaar met blocker (tegen migratie) |

## Full color transfer (waterbased)

|             |               |
|-------------|---------------|
| Materiaal   | Katoen        |
| Druk        | 3,5 bar       |
| Temperatuur | 170 C - 180 C |
| Tijd        | 8 - 10 sec    |
| Afpellen    | cold peel     |
| Wasechtheid | 40 C          |

## Full color transfer (waterbased)

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Materiaal   | Polyester / Nylon |
| Druk        | 3,5 bar           |
| Temperatuur | 130 C - 140 C     |
| Tijd        | 20 - 25 sec       |
| Afpellen    | cold peel         |
| Wasechtheid | 40 C              |